

# RENFORT 03C3T193/100

Taffetas Carbone 3K 193g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTIQUES

- Masse Surfacique ● 193 g / m<sup>2</sup>
- Armure Weave / Bindung ● Taffetas Plain / Leinwand
- Epaisseur du stratifié (pour un stratifié époxy à 40% de renfort en volume) ● 0,28 mm

	CHAINE	TRAME
● Construction	● 50%	● 50%
● Nombre de fils par cm	● 4,8	● 4,8
● Nature du fil	● C.HR-3K	● C.HR-3K
● Module flexion	● 40 000 MPa	● 40 000 MPa
Résistance en flexion (pour un stratifié époxy à 40% de renfort en volume)	590 MPa	590 MPa