

RENFORT 03EGS300/124

Sergé Verre 300g/m²

CARACTERISTIQUES

- Masse Surfacique ● 300 g / m²
- Armure Weave / Bindung ● Sergé 2 lié 2 2/2 twill
- Epaisseur du stratifié (pour un stratifié époxy à 40% de renfort en volume) ● 0,29 mm

	CHAINE	TRAME
● Construction	● 50%	● 50%
● Nombre de fils par cm	● 7	● 7
● Nature du fil	● EC9 68X3	● EC9 68X3
● Module flexion	● 18 000 MPa	● 18 000 MPa
Résistance en flexion (pour un stratifié époxy à 40% de renfort en volume)	590 MPa	590 MPa