

RESOLCOAT 3040 NOIR

Adhésif mastic époxy pour jointer ou sceller

Il vous permettra d'effectuer des scellements et des collages rapides et très résistants sur bois, composites, acier et béton avec une adhérence exceptionnelle .

COMPOSANTS

MASTIC EPOXY
BI-COMPOSANTS

PROPRIETES

- dosage 1 /1 en poids et en volume
- résistances mécaniques élevées
- adhésif très puissant

UTILISATIONS

- grande facilité d'utilisation avec des cartouches et mélangeurs statiques
- collage et scellement définitif



SANS SOLVANT

- ininflammable
- pas de retrait
- durcissement sans évaporation

- grande sécurité d'emploi, stockage sans restriction

- scellement de toutes tailles dans des matériaux pleins



FORMULE EPOXY ET
ADDITIFS SPECIFIQUES

- vitesse de durcissement exceptionnelle
- très bon durcissement à basse température

- permet des interventions rapides

- utilisable dans des conditions atmosphériques défavorables

3040 noir

Propriétés physiques

Etat physique

- résine 3040	pâte thixotrope (coloris au choix)
- durcisseur 3045	pâte thixotrope (coloris au choix)
- mélange	pâte thixotrope (coloris au choix)

Masse volumique du mélange 1,4 gr/cm³

Rapport de dosage Résine+Durcisseur 1 / 1 en poids et en volume

Vie en pot sur 100gr à 25°C 20 mm

Evolution des résistances mécaniques à 22°

- après 2 heures	> 30%
- après 4 heures	> 60%
- après 6 heures	> 90%

Température de transition vitreuse maxi 50°C

Résistance de collage en traction-cisaillement 300 daN/cm²

Mode d'emploi

Utiliser sur des surfaces non grasses et dépolissées

Procéder à un décapage chimique ou mécanique.

Respecter le dosage et bien mélanger les deux composants à l'aide d'une spatule ou du mélangeur statique.

Le temps de durcissement est fonction de la température ambiante (durcissement effectif à partir de 5°C).



3040 noir

Stockage

Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu à 20°C bien ventilé, couvert et à l'abri du gel et des températures trop élevées. Nos produits sont garantis un an dans leur emballages d'origine.

Conditionnement

Kit en seringues doubles 2x25ml Kit en cartouche de 2x100ml
Kit en boîtes de 1 kg, Kit en boîtes de 5 kg et Kit en seaux de 50 kg

Santé et sécurité

La fiche de données de sécurité peut être fournie sur simple demande.
Il est indispensable d'appliquer les recommandations inscrites sur les emballages.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Nota : Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique. Etant donné que l'application de nos produits échappe à notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit.

